

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ОБОЕВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условное обозначение	Характеристика
Уход		Водостойкие во время обработки. (Можно протирать губкой в момент наклеивания)
		Устойчивые при влажной обработке
		Высокоустойчивые при влажной обработке. (Можно мыть с применением моющих средств)
		Устойчивые к механическим воздействиям. (Моющиеся с применением моющих средств и щетки)
		Высокоустойчивые к механическим воздействиям
Стойкость к выцветанию		Достаточная светостойкость
		Относительная светостойкость
		Хорошая светостойкость
		Очень хорошая светостойкость
		Отличная светостойкость
Подгон по рисунку		Не надо подгонять рисунок (свободная стыковка)
		Прямая стыковка (указывается раппорт, например - 50 см)
		Стыковка со смещением (указываются раппорт и смещение, например - 50/25 см)
		Реверсивная наклейка (встречная наклейка)
Нанесение клея		Клей наносится на обои
		Клей наносится на поверхность стены
		Обои с уже нанесенным клейким покрытием
Способ снятия		Снимаются после предварительного смачивания
		Обои снимаются без остатка
		Снимаются слоями. Нижний слой обоев остается на стене

# MANDERS

г. Москва  
+7 (495) 988-64-03

Б. Козихинский пер., д. 22  
ул. Маршала Тухачевского, д. 49  
Н. Сыромятническая, д. 10,  
стр. 3, вход А (ЦД Artplay)

г. Санкт-Петербург  
+7 (812) 380-95-96

ул. Гороховая, д. 61  
Большой пр-т 28, П.С.  
ул. Студенческая, д. 10  
(ТК Ланской, модуль А3)

+7(800) 350-17-37

[www.manders.ru](http://www.manders.ru)

[kraski@manders.ru](mailto:kraski@manders.ru)

#manders\_kraski



# ИНСТРУКЦИЯ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ

# ИНСТРУКЦИЯ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних работ и монтажа бумажных, виниловых, флизелиновых обоев и обоев на бумажной и флизелиновой основе.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Готов к применению. Подготовьте основание под обои – оно должно быть твердым, ровным и сухим (допустимая влажность не больше 8%). Старые обои, краску, декоративную штукатурку и другие покрытия удалите. Поверхность очистите от грязи, пыли, жирных пятен и прочих загрязнений. Все неровности и дефекты необходимо зашпаклевать и выровнять. Ровную и сухую поверхность покройте грунтом, соответствующим типу основания. Наносите состав при хорошем освещении, температуре не ниже +12° и относительной влажности воздуха 40±5%. Не разрешается наносить клей при температуре выше +35°. Клеевой раствор необходимо распределять равномерно по всей поверхности, при этом не должно быть пропусков и наплывов. Клей наносить кистью или специальным валиком горизонтальными движениями, также можно наносить машинным способом при помощи распылителя. При наклеивании виниловых, флизелиновых обоев и обоев на флизелиновой основе клей наносится на стену. При наклеивании бумажных обоев и обоев на бумажной основе необходимо равномерно нанести клей на полотно обоев, дав основе пропитаться. После нанесения клея приложить обои к основанию стены и прогладить их резиновым валиком. В течение 10 минут после приклеивания клей сохраняет пластичность, что дает возможность корректировать положение обоев. При попадании клея на наружную поверхность сразу удалить клей влажной тряпкой. Время схватывания – 10 минут.

## СВОЙСТВА

- Высокая клеящая способность.
- Защита от грибка и плесени благодаря фунгицидной добавке.
- Текстура после высыхания становится прозрачной.
- Экологически чистый состав, без содержания органических растворителей.
- Нейтральная реакция pH исключает появление желтых пятен на обоях.

## РАСХОД

До 6 м<sup>2</sup>/л в зависимости от вида обоев и пористости оклеиваемой поверхности.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5° до +35°, относительной влажности воздуха 65±5%, не замораживать.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожаровзрывобезопасен. Не смешивать с другими красками и растворителями.

При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При проведении работ использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, респираторы).

## СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев со дня изготовления.

## СОСТАВ

Дисперсия, метилцеллюлоза, вода, добавки.